



HÄLLAR AV NATURSTEN

Producent: S:t Eriks AB Industrivägen 4 245 34 Staffanstorp	Bergartsnamn: Diabas Färg: Svart Ursprung: Moheda, Småland
Standard: SS-EN 1341:2012	Geokoordinater WGS84 dec: 56.992195
Utfärdat: 2024	14.524681
Serienr: 1035	

Avsedd användning Utomhus för gångväg och farbanor

Egenskaper	Deklarerade värden
Tryckhållfasthet	Medelvärde: 350 MPa Lägre förväntat värde: 297 MPa
Böjhållfasthet	Medelvärde: 28,1 MPa Lägre förväntat värde: 20,5 MPa Ultraljudshastighet förändring: NPD
Frostbeständighet	Viktförändring: NPD Böjhållfasthet: NPD Böjhållfasthet förändring: NPD
Halkmotstånd srv (torr)	Medelvärde: 54
Halkmotstånd srv (våt)	Medelvärde: 40
Nötningsmotstånd (tjockleksbaserat)	Medelvärde: 5,2cm ³ / 50cm ³
Vattenabsorption	Medelvärde: 0,01 %
Densitet	Medelvärde: 2970 kg/m ³
Utspjälkningshållfasthet	Medelvärde: 2550 N
Slaghållfasthet	Medelvärde: 5,0 J
Porositet	NPD
Farliga ämnen	NPD