



MARKBELÄGGNINGSPLATTOR AV NATURSTEN

Producent: S:t Eriks AB Industrivägen 4 245 34 Staffanstorp	Bergartsnamn: Gnejs
	Färg: Röd
	Ursprung: Svenstorp, Falkenberg
Standard: SS-EN 1341:2012	Geokoordinater WGS84 dec: 56.820546
Utfärdat: 2022	12.657255
Serienr: 1030	

Avsedd användning Utomhus för gångväg och farbanor

Egenskaper	Deklarerade värden
Tryckhållfasthet	Medelvärde: 246 MPa Lägre förväntat värde: 203 MPa
Böjhållfasthet	Medelvärde: 19,6 MPa Lägre förväntat värde: 16,1 MPa Ultraljudshastighet förändring: NPD
Frostbeständighet	Viktförändring: NPD Böjhållfasthet: 19,3 MPa Böjhållfasthet förändring: -1,5 %
Halkmotstånd srv (torr)	Medelvärde: NPD
Halkmotstånd srv (våt)	Medelvärde: NPD
Nötningsmotstånd (tjockleksbaserat)	Medelvärde: 6,4 cm ³ / 50 cm ²
Vattenabsorption	Medelvärde: 0,06 %
Densitet	Medelvärde: 2690 kg/m ³
Utspjälkningshållfasthet	Medelvärde: 2700 N
Slaghållfasthet	Medelvärde: 4,1 J
Porositet	Medelvärde: NPD
Farliga ämnen	NPD