



MARKBELÄGGNINGSPLATTOR AV NATURSTEN

| | |
|--|--|
| Producent: S:t Eriks AB Industrivägen 4 245 34 Staffanstorp | Bergartsnamn: Granit |
| | Färg: Svart |
| | Ursprung: Moheda, Småland |
| Standard: SS-EN 1341:2012 | Geokoordinater WGS84 dec: 56.992195 |
| Utfärdat: 2022 | 14.524681 |
| Serienr: 1035 | |

Avsedd användning Utomhus för gångväg och farbanor

| Egenskaper | Deklarerade värden |
|-------------------------------------|--|
| Tryckhållfasthet | Medelvärde: 350 MPa Lägre förväntat värde: 297 MPa |
| Böjhållfasthet | Medelvärde: 28,1 MPa Lägre förväntat värde: 20,5 MPa Ultraljudshastighet förändring: NPD |
| Frostbeständighet | Viktförändring: NPD Böjhållfasthet: NPD Böjhållfasthet förändring: NPD |
| Halkmotstånd srv (torr) | Medelvärde: 54 |
| Halkmotstånd srv (våt) | Medelvärde: 40 |
| Nötningsmotstånd (tjockleksbaserat) | Medelvärde: 5,2 cm ³ / 50 cm ² |
| Vattenabsorption | Medelvärde: 0,01 % |
| Densitet | Medelvärde: 2970 kg/m ³ |
| Utspjälkningshållfasthet | Medelvärde: 2550 N |
| Slaghållfasthet | Medelvärde: 5,0 J |
| Porositet | Medelvärde: NPD |
| Farliga ämnen | NPD |