

Förbehandling av natursten

PCI Pavifix® V

som ytskydd vid fogning

PCI®
För Bygg-Proffs



Användningsområde

För inom- och utomhusbruk.
För gatsten och naturstenplattor.

För enklare fogning med
PCI Pavifix CEM Rapid,
PCI Pavifix PU och
PCI Pavifix 1K Extra.



Förbehandla stenytan med PCI Pavifix V före fogning för lättare rengöring efter fogningen och för att bevara naturstenens naturliga utseende.

Produktegenskaper

Bildar en hinna som skyddar
stenens yta.

Underlättar rengöring av stenytan
efter fogningen.

Tas bort med vatten, ingen
permanent förändring av stenens yta.

Användarmässiga och tekniska data

Materialtekniska data

Materialbas	Stark eterlösning
Komponenter	1 del
Konsistens	flytande
Färg	färglös
Densitet	0,96 g/cm ³
Märkning av bindemedel enligt	
- Transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar	kl. 3, VPG III, UN 1170 etanol, lösning
- Farliga ämnen	antändligt
<i>Se avsnittet Hälsa och säkerhet för mer information.</i>	
Lagringstid	Minst 18 månader. Förvaras torrt. Ingen permanent förvaring i över +30 °C.
Förpackning	5 kg förpackning Art.nr. / EAN-nr. 55258159 / 4083200062104

Användartekniska data

Åtgång (beroende på stenens sugförmåga)	ca. 100 - 150 g/m ²
Täckning	
- 5 kg förpackning	ca. 30 - 50 m ²
Arbetstemperatur	+5 °C till +30 °C
Påföljande arbeten:	
- Fogning av ytorna efter	ca 1-2 timmar*
- Rengöring av fogade ytor	när fogmassan härdat

*Vid +23 °C och 50 % relativ luftfuktighet. Högre temperaturer förkortar och lägre temperaturer förlänger de angivna tiderna.

Förbehandling av underlaget

Underlaget måste vara rent, torrt, fast och bärkraftigt samt fritt från fett, olja

och andra vidhäftningshämmande material.

Applicering

1 Skaka PCI Pavifix V förpackningen ordentligt och håll upp i ett lämpligt, rent blandningskärl. Doppa en korthårig velourroller i PCI Pavifix V, drag av överflödigt material mot ett avstrykningsgaller och rolla ut PCI Pavifix V heltäckande på stenunderlaget. När förbehandlingen har torkat kan ytan fogas.

2 Rengöring

2.1 Ytor som har fogats med PCI Pavifix CEM Rapid. När fogmassan har härdat kan fogrester tas bort med en högtryckstvätt.

2.3 Ytor som har fogats med PCI Pavifix 1K Extra eller PCI Pavifix PU.

När fogmassan har härdat kan smuts tas bort med en högtryckstvätt. Vid hårt fastsittande fogrester rekommenderar vi rengöring med ångstråle.



Använd en korthårig roller. Före appliceringen stryks överflödigt material av mot ett avstrykningsgaller ...



... därefter appliceras PCI Pavifix V heltäckande på stenytan.

Observera

Lagringstid: minst 18 månader.
Förvaras torrt. Ingen permanent förvaring i över +30 °C.

Trycksprutor lämpar sig inte för att applicera PCI Pavifix V på stenytor.

Säkerhetsinformation

PCI Pavifix V är antändligt. Förvara behållaren på en välventilerad plats. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

Vid förtäring, uppsök omedelbart läkare och visa upp förpackningen eller detta datablad.

För mer information se vårt säkerhetsdatablad.

Ytterligare information

Du är välkommen att kontakta oss med dina frågor, så hjälper vi dig att välja rätt PCI produkter och lösningar för ditt projekt.

Kontakta oss gärna via telefon eller mail.
Reservation för ändringar och tryckfel.



Master Builders Solutions Sverige AB

PCI Sverige
Arkipelagen
Stora Ävägen 21
436 34 Askim, Sweden
Tel: (0) 8-12213612
pci-sverige@pci-group.eu

Eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan variera kraftigt, liksom användningsområdet för våra produkter, så ges endast allmänna användningsriktlinjer i detta datablad. Informationen baserar sig på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Kunden befrias inte från ansvaret att utföra noggranna lämplighetstester samt själv kontrollera att produkten passar för det tänkta användningsområdet. Kunden är skyldig att kontakta teknisk support vid användningsområden som inte uttryckligen beskrivs i detta datablad under

rubriken "Användningsområde". Att använda produkten utanför de användningsområden som beskrivs i databladet utan att kontakta PCI kan medföra skador, vilka kunden helt och hållet bär ansvaret för. Skadeståndsskyldighet vid ofullständighet eller felaktiga detaljer i våra datablad accepteras endast i händelse av uppsåt eller grov oaktsamhet, utan hinder av skyldigheter på grund av produktansvarslagen. Alla transaktioner måste följa våra villkor för försäljning och leverans.

Tekniskt datablad nr 259, utgåva september 2014.

Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår hemsida www.pci-sverige.com