



GATSTEN AV NATURSTEN

Producent: S:t Eriks AB Industrivägen 4 245 34 Staffanstorp	Bergartsnamn: Granit
	Färg: Violet
	Ursprung: Flivik, Kalmar län
Standard: SS-EN 1342:2012	Geokoordinater WGS84 (lat/lon): 57°32'30.9"N
Utfärdat: 2022	16°34'05.0"E
Serienr: 2065	

Avsedd användning Utomhus för gångväg och farbanor

Egenskaper	Deklarerade värden
Tryckhållfasthet	Medelvärde: 266 MPa Lägre förväntat värde: 255 MPa
Böjhållfasthet	Medelvärde: 13,8 MPa Lägre förväntat värde: 12,2 MPa Ultraljudshastighet förändring: NPD
Frostbeständighet	Viktförändring: NPD Böjhållfasthet: NPD Böjhållfasthet förändring: NPD
Halkmotstånd srv (torr)	Medelvärde: 53
Halkmotstånd srv (våt)	Medelvärde: 16
Nötningsmotstånd	Medelvärde: 5447 mm ³
Vattenabsorption	Medelvärde: 0,1 %
Densitet	Medelvärde: 2700 kg/m ³
Utspjälkningshållfasthet	Medelvärde: 2354 N
Slaghållfasthet	Medelvärde: 5,0 J
Porositet	Medelvärde: NPD
Farliga ämnen	NPD