



## GATSTEN AV NATURSTEN

<b>Producent:</b> S:t Eriks AB Industrivägen 4 245 34 Staffanstorp	<b>Bergartsnamn:</b> Granit <b>Färg:</b> Grå/gråröd <b>Ursprung:</b> Brastad, Nolby, Bohuslän
<b>Standard:</b> SS-EN 1342:2012	<b>Geokoordinater WGS84 (lat/lon):</b> 58°22'03.0"N 11°29'30.0"E
<b>Utfärdat:</b> 2020	
<b>Serienr:</b> 2035	

**Avsedd användning** Utomhus för gångväg och farbanor

Egenskaper	Deklarerade värden
Tryckhållfasthet	203 MPa
Böjhållfasthet	17,9 MPa
Frostbeständighet med tösalt	16,2 MPa
Halkmotstånd srv (torr)	58
Halkmotstånd srv (våt)	45
Nötningsmotstånd (Böhme)	5751 mm <sub>3</sub>
Vattenabsorption	0,2 %
Densitet	2640 kg/m <sub>3</sub>
Porositet	0,33%
Farliga ämnen	NPD