



## GATSTEN AV NATURSTEN

<b>Producent:</b> S:t Eriks AB Industrivägen 4 245 34 Staffanstorp	<b>Bergartsnamn:</b> Granit
	<b>Färg:</b> Röd
	<b>Ursprung:</b> Vånga, Skåne län
<b>Standard:</b> SS-EN 1342:2012	<b>Geokoordinater WGS84 (lat/lon):</b> 56°10'18.0"N
<b>Utfärdat:</b> 2022	14°21'02.0"E
<b>Serienr:</b> 2060	

**Avsedd användning** Utomhus för gångväg och farbanor

Egenskaper	Deklarerade värden
Tryckhållfasthet	Medelvärde: 248 MPa Lägre förväntat värde: 240 MPa
Böjhållfasthet	Medelvärde: 16,1 MPa Lägre förväntat värde: 14,0 MPa Ultraljudshastighet förändring: NPD
Frostbeständighet	Viktförändring: NPD Böjhållfasthet: NPD Böjhållfasthet förändring: NPD
Halkmotstånd srv (torr)	Medelvärde: 58
Halkmotstånd srv (våt)	Medelvärde: 24
Nötningsmotstånd	Medelvärde: 4510 mm <sup>3</sup>
Vattenabsorption	Medelvärde: 0,1 %
Densitet	Medelvärde: 2630 kg/m <sup>3</sup>
Utspjälkningshållfasthet	Medelvärde: 2304 N
Slaghållfasthet	Medelvärde: 5,0 J
Porositet	Medelvärde: NPD
Farliga ämnen	NPD