



## MARKBELÄGGNINGSPLATTOR AV NATURSTEN

<b>Producent:</b>	S:t Eriks AB Industrivägen 4 245 34 Staffanstorp	<b>Bergartsnamn:</b>	Granit
		<b>Färg:</b>	Svart
		<b>Ursprung:</b>	Älmhult, Småland
<b>Standard:</b>	SS-EN 1341:2012	<b>Geokoordinater WGS84 (lat/lon):</b>	56°35'53"N 14°13'01"E
<b>Utfärdat:</b>	2021		
<b>Serienr:</b>	1060		

**Avsedd användning** Utomhus för gångväg och farbanor

Egenskaper	Deklarerade värden
Tryckhållfasthet	362 MPa
Böjhållfasthet	31,3 MPa
Frostbeständighet med tösalt	NPD
Halkmotstånd srv (torr)	NPD
Halkmotstånd srv (våt)	NPD
Nötningsmotstånd (Böhme)	6456 mm <sub>3</sub>
Vattenabsorption	0,1%
Densitet	2960 kg/m <sub>3</sub>
Porositet	NPD
Farliga ämnen	NPD