



MARKBELÄGGNINGSPLATTOR AV NATURSTEN

Producent: S:t Eriks AB Industrivägen 4 245 34 Staffanstorp	Bergartsnamn: Granit
	Färg: Grå
	Ursprung: Uggleboda, Blekinge,
Standard: SS-EN 1341:2012	Geokoordinater WGS84 (lat/lon): 58°23'56.98"N
Utfärdat: 2022	12°66'66.54"E
Serienr: 1065	

Avsedd användning Utomhus för gångväg och farbanor

Egenskaper	Deklarerade värden
Tryckhållfasthet	Medelvärde: 205 MPa Lägre förväntat värde: 160 MPa
Böjhållfasthet	Medelvärde: 18,6 MPa Lägre förväntat värde: 15,9 MPa Ultraljudshastighet förändring: -6,1 %
Frostbeständighet	Viktförändring: NPD Böjhållfasthet: 16,4 MPa Böjhållfasthet förändring: -11,8 %
Halkmotstånd srv (torr)	Medelvärde: 70
Halkmotstånd srv (våt)	Medelvärde: 46
Nötningsmotstånd (tjockleksbaserat)	Medelvärde: 6,6 cm ³ / 50 cm ²
Vattenabsorption	Medelvärde: 0,10 %
Densitet	Medelvärde: 2650 kg/m ³
Utspjälkningshållfasthet	Medelvärde: 6350 N
Slaghållfasthet	Medelvärde: 6,0 J
Porositet	Medelvärde: 0,3 %
Farliga ämnen	NPD