



KANTSTEN AV NATURSTEN

| | |
|---|--|
| Producent: S:t Eriks AB Industrivägen 4 245 34 Staffanstorps | Bergartsnamn: Granit Färg: Grå Ursprung: Idefjord, Strömstad, Bohuslän |
| Standard: SS-EN 1343:2012 | Geokoordinater WGS84 (lat/lon): 58°59'54.9"N 11°24'53.5"E |
| Utfärdat: 2023 | |
| Serienr: 3050 | |

Avsedd användning Utomhus för gångväg och farbanor

| Egenskaper | Deklarerade värden |
|--------------------------|---|
| Tryckhållfasthet | Medelvärde: 207 MPa Lägre förväntat värde: 161 MPa |
| Böjhållfasthet | Medelvärde: 14,1 MPa Lägre förväntat värde: 13,3 MPa Ultraljudshastighet förändring: -2,0 % |
| Frostbeständighet | Viktförändring: -0,02% Böjhållfasthet: 14,1 MPa Böjhållfasthet förändring: 0,0 % |
| Halkmotstånd srv (torr) | Medelvärde: 57 |
| Halkmotstånd srv (våt) | Medelvärde: 46 |
| Nötningsmotstånd (Böhme) | Medelvärde: 6137 |
| Vattenabsorption | Medelvärde: 0,20 % |
| Densitet | Medelvärde: 2630 kg/m ³ |
| Utspjälkningshållfasthet | Medelvärde: 3800 N |
| Slaghållfasthet | Medelvärde: 8,0 J |
| Porositet | NPD |
| Farliga ämnen | NPD |