



KANTSTEN AV NATURSTEN

Producent: S:t Eriks AB Industrivägen 4 245 34 Staffanstorp	Bergartsnamn: Granit
	Färg: Grå
	Ursprung: Rabbalshede, Bohuslän
Standard: SS-EN 1343:2012	Geokoordinater WGS84 dec: 58.612578
Utfärdat: 2022	11.507157
Serienr: 3020	

Avsedd användning Utomhus för gångväg och farbanor

Egenskaper	Deklarerade värden
Tryckhållfasthet	Medelvärde: 249 MPa Lägre förväntat värde: 193 MPa
Böjhållfasthet	Medelvärde: 25,6 MPa Lägre förväntat värde: 23,6 MPa Ultraljudshastighet förändring: NPD
Frostbeständighet	Viktförändring: NPD Böjhållfasthet: NPD Böjhållfasthet förändring: NPD
Halkmotstånd srv (torr)	Medelvärde: NPD
Halkmotstånd srv (våt)	Medelvärde: NPD
Nötningsmotstånd (tjockleksbaserat)	Medelvärde: 5,6 cm ³ / 50 cm ²
Vattenabsorption	Medelvärde: 0,19 %
Densitet	Medelvärde: 2620 kg/m ³
Utspjälkningshållfasthet	Medelvärde: 2750 N
Slaghållfasthet	Medelvärde: 5,0 J
Porositet	Medelvärde: NPD
Farliga ämnen	NPD