



KANTSTEN AV NATURSTEN

Producent: S:t Eriks AB Industrivägen 4 245 34 Staffanstorp	Bergartsnamn: Granit
	Färg: Grå
	Ursprung: Tossene, Bohuslän
Standard: SS-EN 1343:2012	Geokoordinater WGS84 dec: 58.460290
Utfärdat: 2022	11.375486
Serienr: 3015	

Avsedd användning Utomhus för gångväg och farbanor

Egenskaper	Deklarerade värden
Tryckhållfasthet	Medelvärde: 207 MPa Lägre förväntat värde: 163 MPa
Böjhållfasthet	Medelvärde: 17,8 MPa Lägre förväntat värde: 16,5 MPa Ultraljudshastighet förändring: -2,6 %
Frostbeständighet	Viktförändring: 0,02 % Böjhållfasthet: 16,4 MPa Böjhållfasthet förändring: -7,9 %
Halkmotstånd srv (torr)	Medelvärde: 66
Halkmotstånd srv (våt)	Medelvärde: 44
Nötningsmotstånd (tjockleksbaserat)	Medelvärde: 5,7 cm ³ / 50 cm ²
Vattenabsorption	Medelvärde: 0,13 %
Densitet	Medelvärde: 2660 kg/m ³
Utspjälkningshållfasthet	Medelvärde: 2850 N
Slaghållfasthet	Medelvärde: 5,0 J
Porositet	Medelvärde: NPD
Farliga ämnen	NPD